

試驗報告

報告編號：HV-16-00494X

頁數：1 OF 3

報告日期：2016年03月01日

中台興化學工業股份有限公司

新竹市牛埔南路207巷8號

我們依照顧客的要求，根據顧客提供的產品敘述如下：

產品名稱：恐龍發泡填縫劑
產品型號：PU(DR)
產品顏色：米白色
生產或供應廠商：中台興化學工業股份有限公司
備註：除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

我們依照顧客的要求，根據顧客送交之樣品進行試驗結果如下：

委託試驗要求：(依照顧客提供之測試規格進行試驗，詳細內容請參照附頁。)

燃燒試驗

試驗結果：

—如附頁所示—

收件日期：2016年01月26日

試驗日期：2016年01月26日~2016年03月01日



報告簽署人

試驗報告

報告編號：HV-16-00494X

頁數：2 OF 3

報告日期：2016年03月01日

燃燒試驗

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
Horizon Vertical Flame Chamber	ATLAS	HVUL2

實驗室環境條件：

環境溫度：23±2°C
 相對濕度：65±5%RH

試驗方法：

CNS 7774(1981) 硬質聚胺基甲酸酯泡沫塑膠隔熱材料

試驗結果：

試驗項目	試片					標準值
	1	2	3	4	5	
試片厚度(mm)	12.83	11.96	13.05	12.22	13.79	-
餘焰時間(秒)	101.8	100.4	98.3	84.2	99.4	120 以內
燃燒距離(mm)	56	55	50	48	55	60 以下


試驗報告

報告編號：HV-16-00494X

頁數：3 OF 3

報告日期：2016年03月01日

試驗照片：



試驗樣品

---- o O o ----