

## 測試報告

號碼：CE/2015/23131A

日期：2015/02/25

頁數：1 of 5

中台興化學工業股份有限公司  
新竹市牛埔南路105號



以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：中台興化學工業股份有限公司  
樣品名稱：恐龍噴漆-槍具/(模型)  
樣品型號：002叢林彩綠  
收件日期：2015/02/12  
測試期間：2015/02/12 TO 2015/02/25

=====  
測試需求：依據客戶要求，參考 RoHS 指令 2011/65/EU Annex II 測試鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯、多溴聯苯醚。

測試方法：請見下一頁。

測試結果：請見下一頁。

  
Troy Chang, Manager - Tech  
Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN LTD.  
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 測試報告

號碼：CE/2015/23131A

日期：2015/02/25

頁數：2 of 5

中台興化學工業股份有限公司  
新竹市牛埔南路105號



## 測試結果

測試部位 No.1 : 淺綠色液體

測試項目	單位	測試方法	方法偵測	結果
			極限值	No.1
鎘	mg/kg	參考IEC 62321-5: 2013方法, 以感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)檢測.	2	n.d.
鉛	mg/kg		2	n.d.
汞	mg/kg	參考IEC 62321-4: 2013方法, 以感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)檢測.	2	n.d.
六價鉻	mg/kg	參考IEC 62321: 2008方法, 以UV-VIS檢測.	2	n.d.
<b>多溴聯苯總和</b>	mg/kg	參考IEC 62321: 2008方法, 以氣相層析/質譜儀(GC/MS)檢測.	-	n.d.
一溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
二溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
三溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
四溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
五溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
六溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
七溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
八溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
九溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
十溴聯苯	mg/kg		5	n.d.
<b>多溴聯苯醚總和</b>	mg/kg		-	n.d.
一溴聯苯醚	mg/kg		5	n.d.
二溴聯苯醚	mg/kg		5	n.d.
三溴聯苯醚	mg/kg		5	n.d.
四溴聯苯醚	mg/kg		5	n.d.
五溴聯苯醚	mg/kg		5	n.d.
六溴聯苯醚	mg/kg		5	n.d.
七溴聯苯醚	mg/kg		5	n.d.
八溴聯苯醚	mg/kg		5	n.d.
九溴聯苯醚	mg/kg	5	n.d.	
十溴聯苯醚	mg/kg	5	n.d.	

## 備註：

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000ppm
2. n.d. = Not Detected / 未檢出
3. MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限值
4. "-" = Not Regulated / 無規格值

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試報告

號碼：CE/2015/23131A


日期：2015/02/25

頁數：3 of 5

中台興化學工業股份有限公司  
新竹市牛埔南路105號



- 1) 根據以下的流程圖之條件，樣品已完全溶解。(六價鉻測試方法除外)
- 2) 測試人員：楊登偉
- 3) 測試負責人：張啓興



樣品材質	消化酸液種類
鋼, 銅, 鋁, 焊錫	王水, 硝酸, 鹽酸, 氫氟酸, 雙氧水
玻璃	硝酸, 氫氟酸
金, 鉑, 鈀, 陶瓷	王水
銀	硝酸
塑膠	硫酸, 雙氧水, 硝酸, 鹽酸
其他	加入適當的試劑至完全溶解


**Note\*\*** : (1) 針對非金屬材料加入鹼性消化液，加熱至 90~95°C 萃取。  
(2) 針對金屬材料加入純水，加熱至沸騰萃取。



### 多溴聯苯/多溴聯苯醚分析流程圖

初次測試程序 ——>  
選擇性篩檢程序 .....  
確認程序 - - ->

- 測試人員：翁賜彬
- 測試負責人：張啓興



## 測試報告

中台興化學工業股份有限公司  
新竹市牛埔南路105號

號碼：CE/2015/23131A


日期：2015/02/25

頁數：5 of 5



\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 \*

## CE/2015/23131



\*\* 報告結尾 \*\*